

**Расход материала для изоляции трубопровода на основе мастики "ТРАНСКОР-ГАЗ" на 1 км трубопровода**

Наименование материала	Диаметр трубы, мм				
	720	820	1020	1220	1420
Грунтовка "ТРАНСКОР-ГАЗ", т	0,70	0,84	0,98	1,19	1,40
Мастика "ТРАНСКОР-ГАЗ", т	10,00	12,00	14,00	17,00	20,00
Стеклосетка "ССТ-Б" 3,4х3,4-115(45), мп	6220	7080	8800	10550	12300
Термоусаживающая лента "ПОЛИТЕРМ", "ДРЛ-Л", т	1,87	2,13	2,65	3,17	3,69

**Нормы расхода мастичных лент на 1 км трубопровода, т**

Диаметр трубопровода, мм	ЛИТКОР-НК-ГАЗ	ПОЛИКОР	РАМ	
	1 слой	1 слой	1 слой	2 слоя
520	3,72	3,49	3,15	6,98
529	3,78	3,55	3,22	7,10
720	5,15	4,83	4,36	9,66
820	5,86	5,50	4,97	11,00
1020	7,29	6,84	6,18	13,69
1220	8,72	8,18	7,39	16,37
1420	10,15	9,52	8,60	19,05